

PARKETT FLOOR POLISH 4580

Beschreibung

Produktbeschreibung	Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt, schützt und lässt alte Böden wieder seidenmatt bzw. matt erscheinen.		
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff	Polymerdispersion, Pflegekomponenten, Hilfs- und Duftstoffe.		
Anwendungsgebiet	Erst- und Unterhaltspflege von wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden		
Minergie Eco	tauglich		
Glanzgrad	Matt Seidenmatt		
Gebindegrösse	Lack	1 L, 5 L, 10 L	

Technische Daten

Technische Daten	Produkt		
Sicherheitsdatenblatt	N4580		
Dichte (20°C)	1.012	g/cm ³	
Festkörpergehalt	50	± 1 Gew.-%	
Lagerfähigkeit bei 20 °C in gut verschlossenen Originalgebinden	12 Monate		
Theoretische Ergiebigkeit	25 g/m ² → 40 m ² /kg		
Die Daten gelten für : PARKETT FLOOR POLISH 4580. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen			

Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	N4580 - Parkett Floor Polish 4580

Aufbauberatung

Wasserfest versiegelte Parkett- und Korkböden


Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Pflege:	PARKETT FLOOR POLISH 4580	N4580 25 g/m ²
	(Für seidenmatte Oberflächen - Erstpflege: unverdünnt, Unterhaltspflege: 2-5% in das Wischwasser)	
	(Für matte Oberflächen - für die Erstpflege 1:1 mit Wasser verdünnt, für die Unterhaltspflege 2-5% in das Wischwasser)	

UV-versiegeltes Fertigparkett







Produkt		Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Pflege:	PARKETT FLOOR POLISH 4580	N4580	25 g/m ²
	(Für seidenmatte und matte Oberflächen - Unterhaltungspflege, 2-5% in das Wischwasser)		

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.


Vorbehandlung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.
	Erstpflege	<u>Neu versiegelte Böden:</u> Nach frühestens 3 Wochen Boden gründlich reinigen. Wenn sehr stark verschmutzt, mit PROFİ GRUNDREINIGER 4582 vorbehandeln (siehe Merkblatt N4582). PARKETT FLOOR POLISH 4580 - für seidenmatte Oberflächen unverdünnt mit einem nicht flusenden Wischmop dünn und gleichmässig auftragen. - für matte Oberflächen 1:1 mit Wasser verdünnt mit einem nicht flusenden Wischmop dünn und gleichmässig auftragen. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden, idealerweise jedoch über Nacht, trocknen lassen.
	Unterhaltungspflege	Den Grobschmutz durch Wischen und/oder Staubsaugen beseitigen.
		1 Teilstrich PARKETT FLOOR POLISH 4580 auf 5 L Wischwasser (entspricht 2 %) beigeben und mit einem nicht flusenden Wischmop nebelfeucht wischen.
		PARKETT FLOOR POLISH 4580 ist ebenfalls geeignet für die Unterhaltungspflege von Fertigparkett.
		Der Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Beanspruchung.
	Die Fläche vor Benutzung mindestens 1 Stunde trocknen lassen.	

Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren.
	Verdünnung	Erstpflge: Für seidenmatte Oberflächen unverdünnt anwenden. Erstpflge: Für matte Oberflächen 1:1 mit Wasser verdünnt anwenden. Unterhaltungspflege: 1 Teilstrich PARKETT FLOOR POLISH 4580 auf 5 L Wischwasser (entspricht 2%) begebenen.
	Pflegehinweise	Beachten Sie ebenfalls unseren Sensitive Pflege-Flyer „Die perfekte Parkettpflege“.
	Weitere Hinweise	Das Produkt kann die natürliche Maserung des Bodens verstärken und eine Farbvertiefung bewirken. Vorsichtshalber an unauffälliger Stelle prüfen.
	Infos	pH-Wert: ca. 8.5 (Konzentrat) Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): Unter 5 % nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Hilfs- und Duftstoffe. PARKETT FLOOR POLISH 4580 kühl und trocken, unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren (mit Sicherheitsverschluss). Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter www.parkett-verband.ch .

Trocknungszeiten

	Trocknungszeit	Bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit		
		Staubtrocken nach:	40	Minuten
		Griffest nach:	3	Stunden
		Schleifbar nach:		
		Überarbeitbar nach:	1	Tag
		Durchgetrocknet nach:	6	Tagen
	Anmerkung	<u>Trocknungszeiten Erstpflge:</u> siehe oben, begehbar nach 6 Stunden. <u>Trocknungszeiten Unterhaltungspflege:</u> Staubtrocken nach: 30 Minuten / Griffest nach: 1 Stunde / Begehbar nach: 2 Stunden / Überarbeitbar nach: 1 Tag / Durchgetrocknet nach: 4 Tagen.		

Wichtige Hinweise

Spezielle Einschränkungen	Nicht geeignet für oxidativ- und UV-geölte Böden. Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: 18-22 °C. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern.
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.